

Produktvorteile



Einfache Verarbeitung



Spezialkleister



Egalisiert Unebenheiten und Haarrisse



Für Wand und Decke



Hohe Reißfestigkeit



Stoßfest



Mit allen Dispersionsfarben mehrfach überstreichbar



PVC-frei



Atmungsaktiv



Kompostierbar



Schwer entflammbar

Verarbeitung

- 1a.** Einkleistern per Hand: Bahnen in Wandhöhe plus Zugabe zuschneiden und einzeln einkleistern. Oder



- 4.** Die Bahnen Naht an Naht im Lot verkleben. Blasen- und faltenfrei mit Tapezierbürste oder Gummirolle andrücken.

- 1b.** Einkleistern per Kleistergerät: Bahnen durch das Kleistergerät ziehen und abschneiden.



- 5.** Die Trennung in den Ecken wird mit der Schere ausgeführt. Profis reißen die Rauhfaser in den Ecken aber auch häufig mit einem Spachtel zu.

- 2.** Die eingekleisterten Bahnen werden 2/3 zu 1/3 zusammengelegt. Schlaufen nicht knicken.



- 6.** An Außenecken wird nicht überlappend tapeziert, sondern die Trennung erfolgt exakt auf der Kante.

- 3.** Die Weichzeit beträgt ca. 5-10 Minuten.



- 7.** Nach Trocknung mit hochwertiger Dispersionsfarbe nach DIN EN 13300 überstreichen.